

# UUSIEN HIRSIPINTOJEN KÄSITTELY - JA HUOLTO

## UUSIEN HIRSISEINIEN PUUNSUOJAUSOHJEET

Uusi kaunis hirsipinta täytyy suojata ja käsitellä kestäväksi vaihtelevaa ilmastoamme. Auringon UV-valo sekä kosteus vahingoittavat nopeasti käsittelemätöntä puupintaa. Se harmaantuu ja nukkaantuu UV-valon vaikutuksesta ja kosteus edistää home- ja sienikasvua. Pitkään käsittelemättömänä ollut puupinta on huono maalausala ja pintakäsittelyn kesto hyvänä heikkenee.

## ESIKÄSITTELY

Pinta harjataan puhtaaksi pölystä ja liasta. Mahdolliset homehtuneet ja sinistyneet pinnat puhdistetaan Sadolin Homeenpoistoliuksella (Bio Clean) käyttöohjeen mukaan. Pihkapurkautumat poistetaan. Kasvit suojataan roiskeilta sekä pidetään kuivumisen aikana loitolla käsitellystä pinnasta.

## TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, max. kosteuspitoisuus 18%, ilman, puunsuoja-aineen ja käsiteltävän pinnan lämpötilan vähintään + 5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.

## POHJUSTUSKÄSITTELY

Pinotex Base on väritön peruspuunsuoja, joka tunkeutuu ja vie tehoaineet syvälle puuhun. Pinotex Base syväsuojaa puuta lahoa, sienikasvua, sinistymistä ja homeita vastaan. Se parantaa pintakäsittelyaineen kiinnittävyyttä ja tukee sen suojavaikutusta. Käsittele pinnat Pinotex Basella 1 – 2 kertaa, huomioi erityisesti hirsien saumakohtat ja päädyt. Pinotex Basen annetaan kuivua vähintään vuorokauden ennen pintakäsittelyä värillisellä puunsuojalla.

## PINTAKÄSITTELY

Uudet, uunikuivatut hirret elävät ja halkeilevat aluksi. Pinotex Classic kuultava puunsuoja on ns. ohutkalvotuote, jonka läpi puun luonnollinen kosteus pääsee haihtumaan vahingoittamatta pintakäsittelyä. Pinnat käsitellään värillisellä Pinotex Classic puunsuojalla kahteen kertaan, toisella kerralla mahdollisesti liian tummien pintojen välttämiseksi värillisen ja värittömän sekoituksella. Huoltokäsittely on tarpeen suorittaa 3 – 5 vuoden välein olosuhteista ja ympäristön rasituksesta riippuen.

Jos puu halutaan säilyttää luonnonvärisenä mahdollisimman pitkään, pinnat käsitellään Pinotex UV Plus Aqualla käyttöohjeen mukaan. Pintojen kuntoa on syytä seurata säännöllisesti ja huoltokäsittellä tarpeen mukaan.

## SISÄSEINIEN KÄSITTELY

Kuivat, puhtaat pinnat lakataan vesiohenteisella Sadolin Paneelilakalla 2 – 3 kertaa, kevyt välihionta lakkausten välissä. Pinnasta tulee himmeä, ja tuotteen sisältämä UV-suoja hidastaa puun kellastumista. Paneelilakka on myös sävytettävissä halutun väriseksi värikartan mukaisiin sävyihin. Tällöin kuultolakkaus suoritetaan puhtaalle puulle ja pintalakataan 1 – 2 kertaa värittömällä Paneelilakalla.

## SAUNA- JA PESUHUONETILAT

Kuivat, puhtaat puupinnat käsitellään 1 – 2 kertaa Sasu tai Sasu Plus saunasuojalla (ei lauteet). Lauteet käsitellään Sasu laudesuojalla.

## LATTIAT

Kuivat, puhtaat laualattiapinnat käsitellään Sadolin Lattialakalla kolmeen kertaan. Lakkausten välissä suoritetaan kevyt välihionta.

Akzo Nobel Coatings Oy  
Tekninen neuvonta puh. 0207 501 501  
PL 104, 01301 Vantaa

